

Esmalte Sintético Plus

Serie 9000

Esmalte Modificado de Secado extra rápido

Descripción:

Producto formulado con resinas Alquílicas Modificadas de alta calidad que le confieren a la pintura secado rápido, máxima resistencia al medio ambiente y a agentes químicos en general.



9050 a 9078

Características

Posee un alto nivel de brillo y óptimo cubrimiento con una diversidad de colores entre mezclables para obtener una amplia gama de preparados. Recomendado para vehículos de gran tamaño (buses y tanqueros), estructuras, maquinaria y metales en general.

Recomendaciones para su Uso

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa u otros contaminantes. Para su uso sobre metal se recomienda preparar esta superficie con Solución Fosfátante de UNIDAS para eliminar la presencia de óxido.

Proporción de la Mezcla:	Un solo componente
Tiempo de Secado:	30 minutos al tacto
Repintado:	12 horas para el uso de cinta adhesiva
Rendimiento Teórico:	13 a 14 m ² por litro a un espesor seco de 35 micras.
Número de Manos:	Mínimo 2 manos
Diluyente:	Código 403 Reductor Universal
Porcentaje de Dilución:	Máximo 1lt. De 403 por galón
Método de Aplicación:	Pistola convencional
Espesor de Película Húmeda:	65 micras
Espesor de Película Seca:	35 micras

Propiedades

Pigmentación:	Pigmentos de gran resistencia a la intemperie.
Tipo de Resina:	Alquílica Modificada
Color:	De acuerdo con la carta de colores (mezclables entre si)
Acabado:	Alto brillo 90 UB a 60°
Peso por galón:	3.80 – 4.30 kilogramos por galón
Viscosidad a 25°C:	25 a 30 poises a 25°C
Porcentaje de Sólidos:	45 a 52 %
Estabilidad Mecánica:	Excelente

Condiciones de almacenaje: Normales

Limpieza de equipo: Diluyente 403



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.